

MGB

KB7-1

Frau Eylem Rodriguez Puerta

Postfach 1766

8031 Zürich



Prüfbericht

2020L41191

Berichtsdatum

24. November 2020 / 08:27

Auswertung MGB/GM's

Offertmusterprüfungen inkl. FRL, FRLC, PPL (BB: 2411)

Auftraggeber

MGB, Frau Eylem Rodriguez Puerta

Kopie an

MGB, QM BU Non Food

Bericht	Prüfmuster	Kurzbeurteilung	EG
2020L41191 / 1	AirPop Kids Short	Anforderung erfüllt	100

Bewertung

Die Maske erfüllt die Vorgaben der Empfehlungen der Swiss National COVID-19 Science Task Force für Community Masks.

Partikelrückhaltevermögen und Atemwiderstand entsprechen den Vorgaben.
Eine Widerstandsfähigkeit gegen Spritzwasser ist vorhanden.

Kennzeichnung

Für Community Masks liegt die Empfehlung vor, folgenden Warnhinweis sinngemäss aufzubringen:

WICHTIGER HINWEIS!

Es handelt sich weder um ein medizinisches Produkt noch um eine persönliche Schutzausrüstung. Die Masken sind nicht zertifiziert. Sie dienen lediglich als Alternative zu zertifizierten Masken und stellen somit keinen Eigenschutz sicher. Die Benutzung ist eigenverantwortlich und beabsichtigt eine minimierte Verbreitung von Tröpfchen.

Beurteilungsgrundlage

«Recommendations for minimal specifications for the community masks for Swiss manufacturers» der Swiss National COVID-19 Science Task Force (NCS-TF) vom 25.04.2020

Bericht freigegeben durch: Robert Sporer, Prüfleiter

Dieser Bericht wurde elektronisch signiert und ist somit rechtsgültig.

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Ihr Kundenberater zur Verfügung:

Frau Nathalie Moravetz Telefon direkt +41 58 577 10 20


Teilbericht **2020L41191 / 1**

Bezeichnung AirPop Kids Short
Menge 12
Kunden Ref. P735163
Lieferant Strax Germany GmbH
Herkunft China
Eingangsdatum 17.11.2020



Technologische Prüfungen

Parameter <i>Methode (Standort)</i>	Resultat Einheit	Limit / Anforderung
Partikelrückhaltevermögen <i>NTXMET100 (na) (Dietikon)</i>	>95 %	≥70
Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer <i>NTXMET100 (na) (Dietikon)</i>	stark	stark
Atemwiderstand <i>NTXMET100 (na) (Dietikon)</i>	27.9 Pa/cm ²	<60



Sehr guter Widerstand gegen Spritzwasser